HANESTONE s.r.o.
Špitálská 769
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 27 66 16 95 DIČ: CZ 27 66 16 95
Tel: 608 708 129, 608 708 506

Produktový list – Břidlice Nera Grigio

Přírodní moravská břidlice Nera Grigio ve štípaném provedení je výbornou volbou pro obklady i dlažby v exteriéru. Její černošedý odstín dodává plochám elegantní, přirozený vzhled a zároveň vytváří kontrast k zeleným či světlým prvkům zahrady. Díky vysoké pevnosti, mrazuvzdornosti a protiskluznosti je vhodná i pro pochozí plochy nebo sokly a zídky.

Kámen je dodáván v nepravidelných tvarech, které umožňují kreativní „divokou“ pokládku. Přírodní charakter každého kusu zajišťuje originální výsledek bez jednotvárnosti. Kámen lze použít také pro obklady interiérových stěn, např. v koupelně nebo u krbu.

Použití:

- Venkovní chodníky, cestičky a plochy kolem domu
- Dlažba do zahrady, k altánu nebo ke vchodu
- Obklady soklů, podezdívek, zídek a stěn
- Vhodné i pro rustikální nebo přírodní styl interiéru

Technické vlastnosti:

- Typ horniny: moravská břidlice
- Povrch: přírodní štípaný
- Barva: šedá až černošedá, s jemnými nuancemi
- Protiskluzný povrch – vhodný pro venkovní použití
- Vysoká pevnost v ohybu i tlaku
- Nízká nasákavost – odolnost vůči vlhkosti a mrazu

Dostupné varianty – Břidlice Nera Grigio:

Název	Barva	Kód	Tloušťka	Rozměr	Povrch	MJ	Balení	kg/m²	Dlažba	Obklad	Zdění
BŘIDLICE NERA GRIGIO	šedá	003-001	10–20 mm	10–40 cm		m^2	30 m^2/paleta	40	×	√	√
		003-003	30–50 mm	10–50 cm		m^2	15 m^2/paleta	80	√	√	√
		003-004	40–80 mm	30–70 cm		m^2	10 m^2/paleta	130	√	√	√
		003-005	50–150 mm	10–40 cm (ke zdění)		pal.	1 t/paleta		×	√	√

Balení a spotřeba:

- Standardní balení dle variant: cca 10–30 m^2 nebo 1 t/paleta
- Možný prodej již od 1 m^2 (1 vrstva z palety)
- Doporučená rezerva: 10–20 % při úzké spáře nebo pokládce „na sraz“
- Rozměry kamenů: cca 10–70 cm dle varianty
- Tloušťka: 10–150 mm dle varianty

Údaje z atestu :

- Typ horniny: moravská břidlice
- Povrch: přírodní štípaný
- Barva: černohnědá
- Objemová hmotnost: cca 2,74 g/cm^3
- Nasákavost: do 1 %
- Pevnost v tlaku: cca 80–120 MPa
- Odolnost vůči mrazu: bez ztráty pevnosti po 56 cyklech
- Protiskluznost: přirozeně vysoká (povrch není leštěný)